

## תעודת בדיקה מספר 8831200283

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

### פרטי ההזמנה

שם המזמין : איטונג בע"מ, פרדס חנה  
 מענו : ת.ד. 1017 פרדס חנה 37110  
 תאריך ההזמנה : 08/01/14

### תאור המוצר

מוצרי בטון טרומיים לריצוף - אבני ריצוף  
 יצרן : איטונג בע"מ, פרדס חנה  
 תאריך ייצור: 08/09/17; סימון דוגמת יצרן/צבע האבן: אפור;  
 מכנה השכבות: 1.4.2.2 אבני ריצוף דו - שכבתיות

### פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך : 08/12/03 הנוטל: בא כח המכון  
 גודל המדגם : 3

### מהות הבדיקה

התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 8 - מוצרי בטון טרומיים לריצוף, מספטמבר 1995  
 הבדיקה בוצעה במסגרת הסכם תו תקן פיקוח, היתר מספר 2447

תוצאות הבדיקה במסמך זה  
 מתליחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 3 דפים  
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.

### מסקנות הבדיקה

המוצר מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.  
 פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2008/12/14

תאריך הדפסה מקורי

שם החותם: חלים משה

תפקידו: ראש ענף

תאריך: 2008/12/14

## תעודת בדיקה מספר 8831200283

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשל"ג - 1953

דף 2 מתוך 3

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת	יחידת מידה	תוצאות לדוגמות					ממוצע המדגם	דרישה לדוגמה	דרישה למדגם	התאמה לתקן
			5	4	3	2	1				
2.1	מידות										
	אורך A	מ"מ	198.1	198.2	198.3		198.2	±2 ממוצע מדגם		מתאים	
	רוחב B	מ"מ	198.1	198.2	198.2		198.1	±2 ממוצע מדגם		מתאים	
	עובי האבן	מ"מ	60.5	60.2	60.8			58-64		מתאים	
	עובי שכבת המדרך-פאה 1	מ"מ	8.7	7.6	9.0						
	עובי שכבת המדרך-פאה 2	מ"מ	8.8	7.1	8.7						
	עובי שכבת המדרך-פאה 3	מ"מ	8.1	7.6	7.6						
	עובי שכבת המדרך-פאה 4	מ"מ	6.1	6.0	6.9						
	עובי שכבת המדרך של אבן דו שכבתית ב-3 פאות לפחות	מ"מ						מינ' 5		מתאים	
2.2	מבנה										
2.2.1	ניצבות המקצועות										
	שיעור המרווח מאורך המקצוע	%						מקס' 0.5%		לא ישים	
2.2.2	ישרות המקצועות										
	שיעור המרווח מאורך המקצוע A	%						מקס' 0.5%		לא ישים	
	שיעור המרווח מאורך המקצוע B	%						מקס' 0.5%		לא ישים	
2.2.3	מישוריות הפאה העליונה של המוצר										
	שיעור הקיעור	מ"מ	0.0	0.0	0.0			מקס' 3/עד ½ מהאלכסון		מתאים	

## תעודת בדיקה מספר 8831200283

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

התאמה לתקן	דרישה למדגם	דרישה לדוגמה	ממוצע המדגם	תוצאות לדוגמות					יחידת מידה	התכונה הנבדקת	מספר סעיף בתקן
				5	4	3	2	1			
מתאים		מקס' 3/עד % מתאלכסון				0.1	0.5	0.3	מ"מ	שיעור הקימור	
2.4 חוזק לחיצה											
מתאים	מינ' 50	מינ' 45	70.78			75.25	66.86	70.23	מגפ"ס	חוזק הלחיצה	
2.5 שיעור השחיקה למוצרים טרומיים לריצוף											
מתאים	מקס' 5.0	מקס' 6.0	2.29			2.33	2.19	2.35	מ"מ	שיעור השחיקה	
מתאים										גימור	2.6